



topciment.com

STANDARD ACRICEM



STANDARD ACRICEM

Акриловая смола (Б-компонент)

Акриловая смола используется:

- Для укрепления цементных поверхностей до использования микроцемента.
- В качестве добавки для смешивания раствора.
- В качестве Б-компонента для двухкомпонентных микроцементов Topciment

Свойства

Standard Acricem для укрепления поверхности

- Превосходное проникновение и стабилизация поверхности.
- Наносится с помощью валика или кисти в один слой.
- На водной основе, не огнеопасен.
- Продукт поставляется уже готовым к использованию.

Расход

- 0.10 л/м², в зависимости от пористости рабочей поверхности.

Рекомендации по применению

Поверхность должна быть чистой, обезжиренной и с открытыми порами, что позволит Standard Acricem надлежащим образом проникнуть в обрабатываемую поверхность и укрепить её. Первый слой микроцемента следует наносить не раньше 30 минут и не позднее 24 часов после нанесения Standard Acricem.

Свойства

Акрисем в качестве добавки для смешивания раствора

- Увеличивает сцепление со строительными растворами и уже затвердевшими бетонными покрытиями, а также с другими материалами.
- Улучшает сцепление и пластичность свежего раствора или бетона.
- Увеличивает механическую прочность.
- Увеличивает водонепроницаемость раствора.
- Уменьшает появление усадочных трещин.

Расход

Использование	Соотношение		Ø Макс. размер цементного песка
	Sttandard Acricem/ Цемент	Sttandard Acricem/Цементный песок	
Отштукатуренная поверхность толщиной менее 10 мм.	1/5	1/1	3 mm
Стяжка пола толщиной от 10 до 30 мм.	1/10	1/3	6 mm
Стяжка стен	1/20	1/5	8 mm

Рекомендации по применению

До начала приготовления смеси, смешать Sttandard Acricem с водой в ёмкости, пока смесь не станет полностью однородной.

Sttandard Acricem в качестве Б-компонента для двухкомпонентных микроцементов Topciment

Свойства

Жидкий компонент для смешивания двухкомпонентных микроцементов Topciment.

Смесь



Для приготовления двухкомпонентных микроцементов цементный порошок следует смешать с Sttandard Acricem и нужным красителем, строго соблюдая следующие пропорции:

- 10 кг. Sttandard Microbase – 3,00 л. смолы Sttandard Acricem
- 10 кг. Sttandard Microfino – 4,50 л. смолы Sttandard Acricem
- 10 кг. Sttandard Microdeck – 3,50 л. смолы Sttandard Acricem
- 10 кг. Sttandard Microstone – 2,70 л. смолы Sttandard Acricem
- 10 кг. Sttandard Aquaciment XL – 2,50 л. смолы Sttandard Acricem
- 10 кг. Sttandard Aquaciment M – 3,00 л. смолы Sttandard Acricem

Рекомендации по применению

Смесь должна быть приготовлена следующим образом:

1. Вылейте немного смолы Sttandard Acricem в ёмкость, добавьте весь краситель соответствующий весу микроцемента, с которым вы будете работать, а затем перемешайте до достижения однородного цвета.
2. Во время перемешивания постепенно добавляйте цементный порошок и оставшуюся смолу. Для перемешивания используйте механическую мешалку на малых оборотах.
3. Время замешивания должно быть не менее 4 минут, до полного растворения комочков в однородную массу.

Специальные меры предосторожности

В случае контакта с глазами, их необходимо промыть большим количеством воды в течении 15 минут. В случае попадания смолы на кожу, вымойте загрязненный участок с помощью воды и мыла.

Не принимать внутрь! В случае попадания в желудок, немедленно обратитесь к врачу, не пытайтесь вызвать рвоту.

Держите продукт в недоступном для детей месте.

Мы рекомендуем соблюдать следующие меры предосторожности:

- Хорошо вентилируйте помещение
- Используйте защитные очки
- Используйте резиновые перчатки.

Пустые контейнеры должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством.

Для того, чтобы продукт не высох раньше времени, необходимо хорошо закрывать крышку после каждого использования.

Мы рекомендуем работать при температуре от 10 до 30 градусов.

Данный продукт не является ни токсичными, ни опасным, ни легко воспламеняющимся в обычных условиях его использования.

По действующему законодательству продукт не содержит никаких вредных веществ, из чего следует, что никакой специальной этикетки не требуется.

Тип упаковки

Транспортировка производится в ведрах 5 и 25 л.

Очистка инструментов

Все инструменты следует очистить водой сразу после их использования.

Условия хранения

Standard Acricem следует хранить в оригинальной плотно закрытой упаковке при температуре от 10 до 30 градусов, в сухом и хорошо вентилируемом помещении. Следует тщательно избегать попадания прямых солнечных лучей и повышенных температур. При правильном хранении срок годности составляет 1 год с даты изготовления.



topciment.com

Продукт не должен использоваться для целей, отличных от указанных производителем, а также без инструкции по применению в письменном виде. Ответственность за соответствие требованиям, изложенным в законодательстве, лежит на клиенте. Все паспорта безопасности доступны.

Дата последней редакции : ноябрь 2019