

PRIMACEM®



PRIMACEM® ABS

Krunt mitteimavatele pindadele

Kasutusala

Akrüülkopolümeeridel põhinev krunt, mida kasutatakse nakkesillana imavate pindade puhul enne mikrotsementi paigaldamist.

Omadused

- Parandab nakkumist imavate aluspindade, nagu kipsplaat või krohv, ja mikrotsementi vahel.
- Lihtne peale kanda, kasutusvalmis toode.
- Veepõhine toode, madala lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) sisaldusega, keskkonnasõbralik.

Kulu

Kulu on 0,1 l/m².

Tehnilised andmed

OMADUSED	SPETSIFIKATSIOON	ÜHIK	MEETOD
Olemus	Akrüülemulsioon		
pH	7-8		UNE-EN ISO 19396-1:2020
Tihedus	1,02±0,05	g/cm ³	UNE-EN ISO 2811-1
Mittelenduvate ainete sisaldus	10-12	%	UNE-EN ISO 3251:2020
Toimivus	8-12	m ² /L	
VOC:2024/42/IIA(h)(30)Max.VOCs	<5	g/L	
Puudutamisel kuivamise aeg	30	minutit	

Pealekandmine

Aluspinnad peavad olema puhtad ning vabad rasvast, õlidest, oksiididest, värvijääkidest ja lahtistest või halvasti nakkunud osadest. Kanda pinnale pintsliga või rulliga. Kata kogu pind, tagades ühtlase kihi. Pealekandmise temperatuur peab olema vahemikus 5–30 °C. Enne mikrotsementi pealekandmist oota ligikaudu 1 tund.

Eriettevaatusabinõud

Oluline on järgida pakendil olevaid juhiseid. Täiendava teabe saamiseks tutvuge toote ohutuskardiga. Tühjad pakendid tuleb käidelda vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Pakend

Saadaval 1- ja 5-liitristes pakendites.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad tuleb kohe pärast kasutamist veega pesta.

Säilitamistingimused

Toodet tuleb säilitada originaalses suletud pakendis ning kaitstuna ilmastikutingimuste eest temperatuuril 10–30 °C, kuivas ja hästi ventileeritavas kohas, eemal soojusallikatest ja otsesest päikesevalgusest. Nõuetekohasel säilitamisel on toote säilivusaeg 1 aasta alates tootmiskuupäevast.