

PRIMACEM®



PRIMACEM® GRIP Täitekrunt kõikidele pindadele

Kasutusala

Akrüülvaikudel veepõhises dispersioonis ning ränipõhiste inertsete täiteainetega krunt, mida kasutatakse nakkesillana kõikide pindade ja mikrotsementi vahel.

Omadused

- Tagab kareda pinna, mis kindlustab suurepärase nakke siledatel või vähese imavusega aluspindadel.
- Kasutatakse igat tüüpi pindadel, krohvimisel ning plaatide paigaldamisel betoonaluspindadele, keraamikale, hüdraulilistele plaatidele jne.
- Lihtne peale kanda, kasutusvalmis toode.
- Veepõhine toode, madala lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) sisaldusega, keskkonnasõbralik.

Tehnilised andmed

OMADUSED	SPETSIFIKATSIOON	ÜHIK	MEETOD
Olemus	Akrüülemulsioon ja täiteaine		
pH	7,5-9		UNE-EN ISO 19396-1:2020
Tihedus	1,50±0,05	g/cm ³	UNE-EN ISO 2811-1
Viskoossus (23 °C) komp. A	5000±1000	mPa·s	EN ISO 3219
Mittelenduvate ainete sisaldus	61-63	%	UNE-EN ISO 3251:2020
Kulu	0,25	L/m ²	
VOC:2024/42/IIA(g)(30)Max.VOCs	<1	g/L	
Puudutamisel kuivamise aeg	2-3	hours	

Pealekandmine

Aluspinnad peavad olema puhtad ning vabad rasvast, õlidest, oksiididest, mustusest ja lahtistest või halvasti nakkunud osadest. Kanda pinnale pintsliga. Kata kogu pind, püüdes saavutada ühtlane kiht. Pealekandmise temperatuur peab olema vahemikus 5–30 °C. Enne mikrotsementi pealekandmist oota ligikaudu 2–3 tundi (sõltuvalt keskkonnatingimustest ja aluspinna imavusest).

Eriettevaatusabinõud

Oluline on järgida pakendil olevaid juhiseid. Täiendava teabe saamiseks tutvuge toote ohutuskardiga. Tühjad pakendid tuleb käidelda vastavalt kehtivate õigusaktidega.

Pakend

Saadaval 5 kg pakendis.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad tuleb kohe pärast kasutamist pesta universaalse lahustiga.

Säilitamistingimused

Toodet tuleb säilitada originaalses suletud pakendis ning kaitstuna ilmastikutingimuste eest temperatuuril 10–30 °C, kuivas ja hästi ventileeritavas kohas, eemal soojusallikatest ja otsesest päikesevalgusest. Nõuetekohasel säilitamisel on toote säilivusaeg 1 aasta alates tootmiskuupäevast.