

TopSealer® DSV

Topsealer® DSV



Topsealer DSV on kahekomponentne (A+B) lahustipõhine poliüuretaanlakk, mis sobib ideaalselt mikrotsemendikatete kaitsmiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Toode on saadaval mati, satiinse ja läikiva viimistlusega.

Omadused

- Väga hea kulumis- ja kriimustuskindlus.
- Väga hea vastupidavus veele ja kodumajapidamises kasutatavatele puhastusvahenditele.
- Ei ole mõjutatav ultraviolettkiirgusest (ei kolletu).
- Tugevdab märgatavalt tsemendipõhiste mikrotsemendikatete värvitooni.
- Tihendina muudab mikrotsemendi vastupidavaks voolavale veele (ajutine kokkupuude), kuid ei ole veekindel seisva vee korral (püsiv kokkupuude).

Kulu

Kasutatakse järgmistel pindadel:

- Microfino – 0.17 l/m²
- Microdeck – 0.20 l/m²
- Microstone – 0.25 l/m²

Segamine

Raputage anumaid enne kasutamist. Seejärel segage kaks komponenti mehaaniliselt vahekorras 50%. Segu korrektne valmistamine aitab vältida kraatrite teket või läikeerinevusi, mis võivad tekkida ebapiisava segunemise tõttu. Segamissuhe: 2 osa (kg) Topsealer® DSV komponent A ja 1 osa Topsealer® DSV katalüsaator B.

Mõlema komponendi pakend vastab segamissuhte, et muuta segu valmistamine lihtsamaks.

Tehnilised andmed

- Värvus: värvitu (kuivas kihis)
- Välimus: satiinne, matt või läikiv
- Königi kõvadus (14 päeva kuivamist): 120 sekundit

Komponendi A omadused

- Hüdroksüülitud akrüülvaigud
- Kuivainesisaldus: 40 %

Komponendi B omadused

- Alifaatne isotsüanaat
- Lahustid: estrid, ketoonid ja aromaatsed ühendid
- Kuivainesisaldus: 39 %

Pealekandmine

Enne Topsealer® DSV pealekandmist tuleb veenduda, et pind on kuiv ja tolmuvaba. Sõltuvalt ilmastikutingimustest ja tööruumi ventilatsioonist tuleb mikrotsemendil lasta kuivada 24–48 tundi enne polüuretaani pealekandmist.

- Kanna segu peale pihustuspüstoli või lühikese karvaga rulliga.
- Soovitav pealekandmistemperatuur on vahemikus 10 °C kuni 30 °C.
- Enne teise kihi pealekandmist on soovitatav esimene kiht kergelt lihvida 400-teralise liivapaberiga.
- Lase esimesel kihil kuivada vähemalt 8 tundi, kuid mitte kauem kui 2 päeva enne teise kihi pealekandmist. Kui toodet kantakse vana lakikihi peale, tuleb pind korralikult lihvida ja eemaldada kõik plekid, rasv, tolm ning muud saasteained.

Enne kogu pinna tihendamist kontrolli nakkumist esmalt väikesel, märkamatul alal.

Erilised ettevaatusabinõud

Väga kergesti süttiv toode. Võib põhjustada silmade ja naha ärritust. Pikaajaline kokkupuude võib põhjustada naha kuivamist või lõhenemist. Aurud võivad põhjustada unisust ja pearinglust. Silma sattumisel loputa silmi rohke puhta ja jaheda veega vähemalt 15 minuti jooksul ning pöördu arsti poole. Nahale sattumisel pesta seebi ja veega. Ära kasuta kunagi lahusteid ega vedeldeid. Juhusliku allaneelamise korral pöördu viivitamatult arsti poole. Ära kutsu esile oksendamist. Soovitav on järgida järgmisi ettevaatusabinõusid:

- Hea õhuringlus
- Keemiliste aurude vastu kaitsev mask
- Kaitseprillid pritsmete vältimiseks
- Kummikindad

Tühjad pakendid tuleb kõrvaldada vastavalt kehtivatele kohalikele õigusaktidele. Toote kuivamise või paksenemise vältimiseks sulgege pärast iga kasutuskorda pakendi kaas. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Pakend

Saadaval 4 + 2 liitrites ämbripakendites.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad tuleb kohe pärast kasutamist puhastada seebi ja veega.

Toote säilivusaeg

Katalüüsitud segul (komponent A + komponent B) on kasutusaeg 1 tund temperatuuril 20 °C.

Säilitustingimused

Toodet tuleb hoida suletud originaalpakendis, kaitstuna ilmastikutingimuste eest, temperatuuril vahemikus 10 °C kuni 30 °C, kuivas ja hästi ventileeritud kohas, eemal otsesest soojusallikast ja päikesevalgusest. Õigetes säilitustingimustes on toote säilivusaeg 1 aasta alates tootmiskuupäevast.