

ACRICEM



ACRICEM

Akrüülvaik (komponent B)

Akrüülvaik, kasutusala:

- Betoonipõhiste aluspindade tugevdamiseks enne mikrotsemendi pealekandmist.
- Lisandina vee asemel kasutamiseks erinevate mörtide valmistamisel.
- Kahekomponentsete mikrotsementide B-komponendina (välja arvatud spetsiaalsed veepõhised süsteemid).

Betoonipõhiste aluspindade tugevdamiseks

Omadused

- Suurepärase aluspinna imbumine ja stabiliseerimine.
- Kantav peale rulli või pintsliga ühe kihina.
- Veepõhine, mittesüttiv.
- Kasutusvalmis toode.

Kulu

- Kulu on umbes 0,10 l/m², sõltuvalt aluspinna poorsusest.

Kasutussoovitused

Aluspind peab olema kuiv, puhas ning vaba rasvast ja õlidest ning avatud tekstuuriga, et võimaldada tootel pinnasse imbuda ja aluspinda tõhusalt tugevdada. Enne mikrotsemendi esimese kihi pealekandmist lasta kuivada vähemalt 30 minutit, kuid mitte kauem kui 24 tundi.

Lisandina mörtide segamisel kasutatavale segamisveele

Omadused

- Parandab nakkumist juba kivistunud mörtidel või betoonidel ning teistel materjalidel.
- Suurendab värsket mördi või betooni sidusust ja plastilisust.
- Suurendab mehaanilist tugevust.
- Parandab mördi veekindlust.
- Vähendab kahanemisest tingitud pragude tekkimist.

Kulu

Pealkandmine	Acricemi ja tsemendi suhe	Tsemendi ja täiteaine suhe	Ø Täiteaine maksimaalne läbimõõt
Krohvimine kuni 10 mm	1/5	1/1	3 mm
Krohvimine 10–30 mm	1/10	1/3	6 mm
Uuesti krohvimine	1/20	1/5	8 mm

Kasutussoovitused

Segage põhjalikult ja ühtlaselt segamisveega enne mördipulbri lisamist.

Kahekomponentsete mikrotsementide B-komponendina

Omadused

Vedelikkomponent kahekomponentsete mikrotsementide segamiseks.

Segamine

Acricem-vaik ja pigmendid tuleb lisada soovitatud proportsioonides. Toote omaduste tagamiseks on oluline rangelt järgida vaigu ja mikrotsemendi segamissuhet.

- 10 kg Sttandard Microbase L – 2,5–3,0 liitrit Acricem-vaiku
- 10 kg Sttandard Microbase XL – 3,0 liitrit Acricem-vaiku
- 10 kg Sttandard Microbase XXL – 2,5 liitrit Acricem-vaiku
- 10 kg Sttandard Microdeck M – 3,0–3,5 liitrit Acricem-vaiku
- 10 kg Sttandard Microdeck L – 3,0–3,5 liitrit Acricem-vaiku
- 10 kg Sttandard Microfino S – 4,5 liitrit Acricem-vaiku

Kasutussoovitused

1. Valage anumasse sobiv kogus Acricem-vaiku, seejärel lisage kogu mikrotsemendi kogusele vastav pigment ja segage, kuni saadakse ühtlane värvitud vedelik.
2. Seejärel lisage mikrotsemendi pulber järk-järgult vaigu hulka, segades toodet madalatel pööretel töötava segutrelliga.
3. Segage umbes 4 minutit, kuni saadakse sile ja tükivaba segu.

Eriettevaatusabinõud

Silma sattumisel loputada rohke veega vähemalt 15 minuti jooksul. Nahale sattumisel pesta seebi ja veega. Mitte alla neelata. Allaneelamise korral mitte kutsuda esile oksendamist ning pöörduda viivitamatult arsti poole. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Soovitav on järgida järgmisi ettevaatusabinõusid:

- Hea ventilatsioon.
- Kaitseprillid.
- Kummikindad.

Tühjad pakendid tuleb käidelda vastavalt kehtivatele kohalikele eeskirjadele. Toote kuivamise või paksenemise vältimiseks sulgege kaas pärast igat kasutuskorda. Pealekandmise temperatuur: 10–30 °C. Tavapärastes käitlemistingimustes ei ole see toode mürgine, ohtlik ega tuleohtlik. Toode ei sisalda kahjulikke aineid, mis kehtivate õigusaktide kohaselt nõuaksid märgistuse osas täiendavaid meetmeid.

Pakend

Saadaval 5- ja 25-liitrites plastkanistrites.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad tuleb kohe pärast kasutamist puhastada vee ja seebiga.

Säilitamistingimused

Acricemi tuleb säilitada originaalses suletud pakendis ning kaitstuna ilmastikutingimuste eest temperatuuril 10–30 °C, kuivas ja hästi ventileeritavas kohas, eemal otsesest soojusallikast ja päikesevalgusest. Nõuetekohasel säilitamisel on toote säilivusaeg 1 aasta alates tootmiskuupäevast.